

impra[®]lan-Grund G400

Bespalvis arba pigmentuotas gruntas su veikliosiomis medžiagomis, skirtas apsaugoti medieną nuo mėlynojo pelėsio ir puvinimo.

Naudojimo sritys	<p>Impra®lan-Grund G400 tinka apsaugoti visų rūšių medieną, naudojamą lauke be tiesioginio kontakto su žeme, nuo mėlynojo pelėsio ir puvinimo. Ypač tinka langų rėmų ir išorės pakalimų gruntavimui.</p> <p>Dengiant dviem sluoksniais, tiks padengti nestabilių matmenų elementus, tokius kaip sodo tvoros, stoginės automobiliui.</p> <p>Norint užtikrinti pakankamą apsaugą nuo oro sąlygų, reikės papildomos dangos sistemos, kurią sudarytų impra®lan produktai skirti stabilų matmenų elementams.</p>
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Gerai dengiasi ir nuteka • Atsparus oro sąlygoms • Geros šlifavimo savybės • Minimaliai pašiausia medienos paviršių • Labai geras sukibimas su medienos paviršiumi • Optimalus medienos porų užpildymas • Greitai džiūsta • Tankis ~1,021 g/cm³ esant +20 °C temperatūrai
Sudėtis	Akriolato dispersija, vanduo, glikolis, priedai, konservantai, aktyvus ingredientas
Veikliosios medžiagos	7,5 g/kg (0,75 %) IPBC, 2,4 g/kg (0,24 %) propikonazolis, 5,0 g/kg (0,50%) polimerinis betainas
Atspalviai	0000 bespalvis; kitos spalvos pagal užsakymą. Mišrios ir specialios spalvos prieš apdorojimą turi būti patikrintos bandomuoju sluoksniu. Skundas dėl spalvos turi būti pateiktas prieš atliekant objekto vykdymą. Po to pranešimai apie defektus nepriimami.
Pakuotė	20 L; 120 L
Taikymas	Mirkymas, apliejimas
Išėiga	Apytiksliai 120 – 160 ml/m ² . Išėiga gali skirtis priklausomai nuo paviršiaus ir dengimo būdo. Tikslė išėiga turėtų būti nustatyta bandant ant bandomojo paviršiaus ploto.

Paviršiaus paruošimas	Paviršius turi būti švarus, tvirtas ir stabilus. Medienos drėgnumas turėtų būti tarp 12% – 14%. Tropinę medieną prieš tai reikia nuvalyti su skiedikliu.
Naudojimo nurodymai	Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Tarpiniame šlifavimo etape naudoti 180 grūdėtumo švitrinį popierių ar panašų. Darbui ir džiūvimui reikalinga ne žemesnė nei +10°C aplinkos, dengiamo paviršiaus ir produkto temperatūra, tačiau netinka dirbti ir saulės kaitroje. Mirkant ar apliejant: reikia sureguliuoti produkto klampumą vandeniu iki 11-13 sekundžių DIN 4 srauto puodelyje. Reguliariai tikrinti klampumo lygį ir, jei reikia, pataisyti su vandeniu.
Džiūvimas	Esant +23°C ir 50% santykinei oro drėgmei (pagal DIN 50014) kiekvienam sluoksniui: <ul style="list-style-type: none"> • Sausas liesti: maždaug po 3 valandų • Paruošta pakartotinai dengti: maždaug po 4 valandų Didesnė oro drėgmė ir žemesnė temperatūra lėtina džiūvimą.
Skiedimas	Jei reikia, skiedžiama su vandeniu.
Dengimo sistema	1 x Impran®-Grund G400 bespalvis (120–160 ml/m ²) 1 x Impran®-Lasur S100/S150 (250–300 ml/m ²) Galimi ir kiti dengimo variantai, kuriuos galima pasirinkti iš plataus Impran® gaminių asortimento, atsižvelgiant į pageidaujama metodą ir numatomą panaudojimą.
Valymas	Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu. Neleisti produktui išdžiūti ant darbo įrankių.
Naudojimo apribojimai	Nenaudoti medienai, kuri liečiasi su maisto produktais ar gyvūnų pašarais. Neskirtas naudoti patalpose. Netinka naudoti bitynuose. Atogrąžų ir tanininės medienos džiūvimas gali užtrukti ilgiau, todėl gali pakisti spalva ir atsirasti klįjavimo problemų. Todėl rekomenduojama užtepti bandomąjį sluoksnį. Medienos apsaugos priemonėse yra biocidinių veikliųjų medžiagų, kurios apsaugo medieną nuo kenkėjų. Jie gali būti naudojami tik pagal naudojimo instrukcijas ir patvirtintose naudojimo zonose. Netinkamas naudojimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai.
LOJ turinys (VOC)	30 g/L (Cat. 1g / Wb): max. 30 g/L
CLP Reglamentas	Impran®-Grund G400 nebuvo priskirta jokiai kategorijai pagal CLP reglamentą. Signalinis žodis: netaikoma Piktograma: netaikoma
Atsargumas (H- and P statements)	Sudėtyje yra 1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl)methyl)-1H-1,2,4-triazole, iodopropynyl butylcarbamate, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis-(hydroxymethyl)-imidazo-(4,5-d)-imidazol-2,5-(1H,3H)-dione. Gali sukelti alerginę reakciją.
Pirmosios pagalbos priemonės ir sauga	Šis gaminytis turi būti naudojamas laikantis galiojančių taisyklių, reglamentuojančių darbuotojų sveikatą ir saugą bei nelaimingus atsitikimus darbe. Neįkvėpti perteklinio purškalo. Naudojant gaminį ir po to, įsitikinti, kad patalpa yra tinkamai vėdinama. Jei produkto pateko į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti

	vandeniui. Profesionaliems vartotojams paprašius bus pateiktas saugos duomenų lapas. Gisbau kodas: HSM-LV 10.
Sandėliavimas ir transportavimas	Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausiai, vėsi, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Laikyti atskirai nuo maisto produktų. Galiojimo laikas tinkamai sandėliuojant: žiūrėti ant pakuotės.
Nurodymai utilizavimui	impra@lan-Grund 400 ir jo likučiai negali patekti į dirvožemį, vandens telkinius ar kanalizaciją. 2 vandens pavojingumo klasė (savarankiška klasifikacija pagal VwVwS 4 priedą). Perdirbimui turi būti siunčiami tik visiškai tuščios pakuotės. Skystų medžiagų likučius atiduoti į dažų likučių surinkimo punktą. Atliekų tvarkymo kodas Nr. 03 02 02.
Šis techninis aprašymas yra orientacinio pobūdžio. Todėl jokių garantijų negalime suteikti dėl įvairių darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės, nes neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Jeigu nėra aiškaus mūsų raštiško patvirtinimo, jog produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia mūsų suteikta konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija, net jeigu suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.	