

impra[®]lan-Lasur T600

Alyva pirminiam padengimui ir priežiūrai, skirta lauko sąlygomis naudojamai medienai. Lazūra vandens pagrindu.

Naudojimo sritys	Pirminiam lauko sąlygomis naudojamų medinių elementų padengimui bei jų priežiūrai.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> • lengvai dengiasi • greitai džiūsta • mažai putoja • atsparumas blokavimui • malonu liesti • UV apsauga • susidaro apsauginė plėvelė
Sudėtis	Alkid-akrilo derinys, vašakai, vanduo, glikolis, priedai, konservantai.
Veiklioji medžiaga	
Atspalviai	0009 natur 0210 douglasie 0270 bangkirai 0800 teak Kiti atspalviai pagal atskirą užsakymą. Bazinius lakus galima maišyti tarpusavyje. Sumaišytų spalvų bei spalvų pagal specialų užsakymą atspalvius reikia išbandyti prieš naudojant. Apie netinkamą atspalvį praneškite prieš padengdami visą paviršių. Vėliau nusiskundimai nepriimami.
Blizgumas	Matinis šilkas
Pakuotės	20 l indas, 120 l statinė, 1000 l konteineris Bazinė talpa: 4,75 l indas
Darbo metodai	Padengimas teptuku, panardinus, liejant, vakuumu
Išeiga	60 – 80 ml / m ² vienam darbo ciklui. Išeiga gali skirtis priklausomai nuo paviršiaus bei padengimo metodo. Tikslią išeią galima nustatyti ant bandomojo paviršiaus.
Pagrindo paruošimas	Paviršius turi būti švarus ir tvirtas. Medienos drėgnumas turėtų būti 12-14 %. Tropikų medieną esant reikalui prieš tai galima nuplauti universaliu skiedikliu. Papilkėjusias medienos vietas nušlifaukite iki apdirbimui tinkamo paviršiaus. Nušlifaukite senus dažus. Kruopščiai pašalinkite

	<p>paviršiaus nešvarumus ir šlifuojant atsiradusias dulkes. Patikrinkite senos dangos sukibimą su pagrindu. Jei prieš tai paviršius buvo dengtas įvairiomis medžiagomis, rekomenduojame išbandyti sukibimą mažame plote. Lauke naudojamą medieną pagal DIN 68800 reikalavimus reikia apsaugoti nuo pelėsių ir grybelio su gruntu impra®lan-Grund I100 arba impra®lan-Grund G300. Daugiau informacijos apie pagrindo paruošimą ir konstruktyvią medienos apsaugą galite rasti BFS atmintinėje 18.</p>
Nuorodos naudojimui	<p>Prieš naudojimą gerai išmaišykite! Darbui ir džiūvimui reikalinga ne žemesnė nei +10° C aplinkos, dengiamo paviršiaus ir produkto temperatūra, tačiau netinka dirbti ir saulės kaitroje. Hidrofobiškumas pasireiškia tik visiškai išdžiūvus. Dengti antrą sluoksnį arba apdoroti paviršių reikia per 24 val. arba tik paveikus pirmąjį sluoksnį oro sąlygoms. Prieš tai rekomenduojame išbandyti sukibimą ant nedidelio paviršiaus ploto.</p>
Džiūvimo trukmė	<p>Esant +23° C ir 50 % santykinei oro drėgmei (normalios aplinkos sąlygos pagal DIN 50014): Nelimpa dulkės: maždaug po 2 val. Tolimesniam apdirbimui: maždaug po 4 val. Didesnė santykinė oro drėgmė bei žemesnė temperatūra prailgina džiūvimo trukmę.</p>
Skiedimas	<p>Jei reikia, skiedžiama vandeniu.</p>
Darbo priemonių valymas	<p>Darbo įrankius iš karto po naudojimo plaukite vandeniu ir muilu, kol jie neišdžiūvo.</p>
Naudojimo apribojimai	<p>Tropinė bei rauginimo medžiagomis apdorota mediena gali ilgiau džiūti, pakeisti spalvą arba blogiau sukibti su lazūra. Todėl rekomenduojame pradžioje išbandyti ant nedidelio paviršiaus ploto.</p>
LOJ kiekis (g/l)	<p>63-73 g/l (kat. 1F/Wb): maks. 130 g/l</p>
CLP reglamentas	<p>impra®lan-Lasur T600 yra privalomas ženklinimas. Signalinis žodis: netaikoma Piktograma: aplinka</p>
H ir P taisyklės	<p>H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą. P501 Turinį/talpyklą šalinti laikantis galiojančių vietinių / regioninių / nacionalinių / tarptautinių taisyklių. Sudėtyje yra fungicidų E, OIT, 3-jodo-2-propinilbutilcarbamoto, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Gali sukelti alergines reakcijas.</p>
Darbo sauga	<p>Produktas turi būti naudojamas, laikantis galiojančių darbo saugos reikalavimų. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti rūko. Darbo metu ir po jo būtina užtikrinti gerą ventiliaciją. Produkto patekus į akis arba ant odos, nedelsiant plauti</p>

	vandeniū. Profesionaliems vartotojams saugos duomenų lapai pateikiami pagal poreikį.
Sandėliavimas ir transportavimas	Laikyti vėsiai, tačiau saugoti nuo šalčio. Indą po naudojimo sandariai uždaryti. Laikyti originalioje pakuotėje taip, kad produktas būtų prieinamas tik kompetentingiems asmenims. Galiojimo laikas laikant vėsiai: žiūrėti ant pakuotės. Netransportuoti temperatūrai esant žemiau 0° C. RID / ADR: klasė: 9; numeris: 3082; pakavimo grupė: III
Nuorodos utilizavimui	impra®lan-Lasur T600 negali patekti į dirvožemį, vandens telkinius ar kanalizaciją. 2 vandens pavojingumo klasė (savarankiška klasifikacija pagal VwVwS 4 priedą). Visiškai ištuštintos talpyklos atiduodamos perdirbimui. Skysti produkto likučiai perduodami dažų likučių surinkimo punktui. Atliekų tvarkymo kodas Nr. 08 01 11.
Šis techninis aprašymas yra informacinio pobūdžio. Dėl daugybės galimų panaudojimo variantų negalima garantuoti rezultato kiekvienu konkrečiu atveju. Tai galioja ir tada, jei buvo suteikta konsultacija apie produkto pritaikymą ir panaudojimą. Tokios konsultacijos nėra įpareigojančios, jų metu perteikiama turimomis žiniomis ir patirtimi pagrįsta informacija. Žodiniai susitarimai ir garantijos galioja tik esant raštiškam patvirtinimui.	

2020-02-20